Плоский фильтр Viledon P 200 I P 300 I P 400

Технические характеристики, полученные при испытании фильтра в соответствии с DIN EN 779 Viledon

Тип		P 200	P300	P 400
Класс фильтра		G 2	G 3	G 4
Состав		Нетканый материал, изготовленный из термоскрепленных ударопрочных синтетических волокон		
Горючесть		Пожароопасность класса F1 в соответствии со стандартом DIN 53 438		
Примерная масса,	г/м2	120	180	300
Примерная толщина,	мм	10	15	20
Номинальная скорость среды,	м/с	1,5	1,5	1,5
Средняя эффективность	%	67	81	90
Начальный перепад давления	Па	12	20	40
Рекомендованное конечное падение давления	Па	250	250	250
Примерная пылеемкость,	г/м2	600	700	750
Термостойкость,	°C	до 100	до 100	до 100
Влагоустойчивость, относительная влажность	%	до 100	до 100	до 100
В виде рулонов. Полезная ширина/длина	мм/м	2000/40	2000/30	2000/20
В виде разрезанных кусков	мм	по требованию заказчика		

Все значения ориентировочные; фактические результаты могут отличаться в силу допусков и возможной неоднородности при производстве.

Чтобы убедиться в корректности данных и возможности использования оборудования в каждом конкретном случае, необходимо получить письменное подтверждение от компании-производителя.

Настоящий бюллетень заменяет все предыдущие.

—Freudenberg

Freudenberg Filtration Technologies KG

69465 Weinheim / Germany

Тел. +49 (0)6201 / 80-6264 | Факс +49 (0)6201 / 88-6299

viledon@freudenberg-filter.com

www.viledon-filter.com

Дата выпуска: 03 августа 2009